

Ramon Cuisine Hill S.A.
NIF: A58076407
T/938921688 - 938921466
Fax 938180591
E-mail qualitat@rcuisine.com
E-mail vendes@rcuisine.com



Av Garraf 2-10
Pol. Ind. Sant Pere Molanta
08799 Olèrdola (Barcelona)
Apt. Correus 324
08720 Vilafranca del Penedes
Barcelona


FICHE TECHNIQUE

Nom commercial: Sable de silice de 0,5 à 1 mm. SECA

Description: Sable siliceux classé

Analyse granulométrique

Type: 0,5 - 1 MM.			
Tamis mm.	détenu %		passer
3,2			100,0
2,5			100,0
2			100,0
1,4			100,0
1,18			100,0
1	8,2	1-15	91,8
0,85	33,9	30-40	57,9
0,6	50,6	45-55	7,3
0,5	4,5	0-10	2,8
0,25	2,8	0-5	0,0
0,1			0,0
0,08			0,0
B			0,0



La taille effective: 0,5

Le coefficient d'uniformité: 1,40

Analyse chimique

ELEMENT	%
MÉTAUX LOURDS	exempt
P.P.C.	0,35
Al ₂ O ₃	0,60
Fe ₂ O ₃	0,15
CaO	0,10
MgO	0,35
Na ₂ O	0,28
K ₂ O	0,25
TiO ₂	0,07
SiO ₂	>98,50

DURETE: 6,5 (échelle de Mohs)

Densité réelle: 2,5 gr./cm³

Densité apparente: 1,55 g/cm³

Coefficient de friabilité: (Micro Deval UNE 83-115-89) 12 %

Coefficient d'absorption: 0,2 %

La valeur du pH: 6,77 (dans une suspension aqueuse de 20%)

Humidité: 0%

FORMATS: Vrac, big-bag et sacs de 20 Kgs.

OBSERVATIONS:

L'utilisation optimale des piscines d'eau de purification, mortiers, sablage et un décapage, gazon artificiel et naturel, golf, plage handball et des installations sportives.

PRODUIT THIN = 0% , DUST = 0%

Marquage CE des produits, selon la norme: UNE EN-13139 agrégats pour mortiers