

EMAX MS-40 CRISTAL

MASTIC-ADHÉSIF MS

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification	
ENREGISTRER LE CODE :	FT-390016-F
NUMERO D'ÉDITION :	02
NUMERO DE RÉVISION:	03
DATE EFFECTIVE:	18/01

La description:

Il s'agit d'un mastic-adhésif de nouvelle technologie à base de polymères modifiés au silane monocomposant de haute qualité, avec un module élevé indiqué pour sceller et coller la plupart des substrats utilisés dans l'industrie de la construction, les travaux civils et résidentiels, les chantiers navals, l'automobile, etc. Reste élastique après durcissement. Excellente adhérence et résistance chimique. Bonne adhérence sur surfaces humides, colle même sous l'eau. Peut être peint une fois sec. Produit sans isocyanate. Excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV.

Données techniques:

Composition:	Polymères modifiés au silane.
Présentation:	Boîtes de 12 cartouches de 290 ml.
Aspect:	Pâte thixotrope.
Couleur:	Transparent

Propriétés:	Vaut:	Et:	Règle:
PRODUIT NON DURCI			
Densité:	1.05-1.07	g/cm ³	UNE-EN 542
formation de peau (23°Cet 50 % h)	15 - 30	min.	MOI
vitesse de durcissement (23°Cet 50 % h)	23	mm/24h	MOI
température d'application	A partir de + 5 a+40	°C	---
PRODUIT DURCI			
Dureté	45 ± 3	ShA	DIN 53505
résistance à la traction	1.6 - 1.8	MPa.	DIN 53504
Module élastique à 100%	0,5 - 0,7	MPa.	DIN 53504
Allongement à la rupture	300 ± 100	%	DIN 53504
Résistance à la température en service	à partir de -40 a+90	°C	---

Résultats : Testé en laboratoire.

Utilisations et applications :

Particulièrement indiqué pour : Sceller et coller les constructions métalliques, carrosseries, etc..., sceller les joints dans le béton à faible mouvement, fixer les carrelages, les bâtiments préfabriqués (hangars, bureaux,...etc.). Il convient à toutes sortes de matériaux tels que : béton, brique, carrelage, céramique, fibrociment, galvanisé, acier, fer, aluminium, bois, etc... Des tests d'adhérence sont recommandés sur tout matériau inconnu de l'utilisateur.

Mode d'emploi:

Pour obtenir une parfaite adhérence au support, les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, graisse, huile, pollution, oxydes, etc..., pour cela, à certaines occasions, en plus d'un traitement mécanique, nettoyage avec des solvants organiques (alcool) est recommandé. , acétone ou MEK). Placer la buse sur la cartouche et la couper à la largeur désirée, presser le produit avec le pistolet d'application pour recouvrir parfaitement l'ensemble du joint, étaler avec une spatule trempée dans de l'eau savonneuse. Dans les applications de collage, appliquer le produit sur l'une des surfaces à assembler en formant des cordons ou des points selon les dimensions des pièces. Consommation approximative : 1 cartouche par 2 m².

Sécurité et hygiène:

Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Pour plus d'informations, consultez la fiche de sécurité.

Stockage:

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé entre +5 et +25 °C, à l'écart des sources de chaleur et d'humidité. Expiration : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Nettoyage:

Produit durci : Moyens mécaniques.
Produit frais : Aux solvants organiques.

Nota:

La información técnica ofrecida por QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L., ya sea de forma verbal o por escrito, está basada en nuestros conocimientos actuales y se da de buena fe pero sin garantía, y esto también se aplica donde derechos de propiedad de terceras partes estén involucrados. El usuario tiene obligación de comprobar que nuestros productos son adecuados para el proceso y el uso en cuestión. En cualquier caso nuestra responsabilidad queda limitada al valor de los bienes por nosotros suministrados y usados por ustedes. Proveemos de productos con una calidad constante, según nuestras Condiciones Generales de Venta y Distribución.