

Ficha Técnica

Peinture Fer



Descripción


Peinture spécialement développée pour la décoration et la protection de métaux ferreux. Elle proportionne un grand éclat et une grande couverture, formulée avec des résines alkydes spéciales, des pigments et additifs antirouille de grande résistance et stabilité, offrant une finition de qualité maximale.

Elle est très facile à appliquer, proportionnant des finitions dures, résistantes aux frottements, à l'abrasion et aux nettoyages.

Propiedades

- Antirouille
- Longue Durée
- Haut Résistance

Certificados de producto



Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc et autres (voir Nuancier Jafep)
Aspecto	Brillant
Peso específico	1,27 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, Rouleau ou Pulvérisateur
Rendimiento	12 - 14 m ² /Litres/Couche
Diluyente	Diluant Alkyde/White Spirit Jafep
Repintado	24 Heures
Secado	4-6 Heures

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Brillant
------------------	----------

Dónde aplicarlo

S'applique sur tous types de métaux ferreux.

Precauciones

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5° C ou supérieure à 35°C.



- Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.
- Éviter l'addition de White Spirit ou solvants sur le produit non utilisé afin d'éviter la dégradation de celui-ci.
- Bien aérer et ventiler après l'application en intérieur.
- Appliquer en couches fines, sans surcharge pour éviter les effets de "tac" qui maintiennent le film collant en surface.

Modo de empleo

Bien mélanger avant et pendant l'application. En 2 couches sur support préparé sans dilution. Appliquer régulièrement, croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de rouille, poussière, matière grasse, etc. Appliquer une sous-couche appropriée pour les métaux non ferreux (zinc, galva, cuivre, aluminium).

- Support neuf: Dégraisser et poncer si nécessaire, éliminant la poussière. Il est recommandé de protéger préalablement la surface avec un produit antioxydant. Sur acier galvanisé et alliages, appliquer préalablement un primaire d'accrochage.

- Restauration: Poncer doucement et lessiver. Sur surface en très mauvais état, éliminer complètement la peinture et continuer comme pour une surface neuve.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité pas extrêmes.
- Tenir loin de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication: 2 ans.

Carta de colores

Blanc et autres (voir Nuancier Jafep)

Formatos

Conditionnement: 0,5 litres et 2,5 litres





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100 % Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com